



Description:

HUMOSIL est un adjuvant à base de micro silice densifié. Approprié pour les bétons a fin d'augmenter la résistance mécanique et la cohésion. Aussi pour les bétons en contact avec de l'eau ou bétons possédant une haute résistance caractéristique, combinés avec des agents fluidifiants et super-fluidifiants.

Application:

Utilisé principalement dans les oeuvres où le béton est en contact avec l'eau comme les oeuvres maritimes, les constructions de docks, les travaux de canalisation, etc. Pour accroître la cohésion et la résistance caractéristique des bétons.

Pour garantir la durabilité des bétons dans des milieux agressifs.

Propriétés et avantages:

POUR AMELIORER LA COHESION DENSIFICATION PAR RAPPORT A LA GROSSEUR DES PARTICULES BETONS DE GRANDE DURABILITE

Préparation de la surface:

Non applicable.

Mode d'emploi:

- Mélanger HUMOSIL préalablement en sec avec les autres composants du béton.
- La proportion peut varier entre 2 et 10% du poids du ciment.
- Mélanger ensuite à l'eau pendant un temps prolongé afin d'obtenir une consistance appropriée.

Caractéristiques Techniques:

Densité en poudre: 0,575 g/ml.

Contenu de chlore: Finesse: 90 % inférieur a 1µm.

-: SiO₂ > 90%.

Performance:

30 kg/m³ de béton.

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an.

Présentation:

:: 20 Kg



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61