

**Description:**

HELAIS est un adjuvant en poudre. Formulé pour accélérer le délai de prise du béton et mortiers de ciment pour ainsi permettre le bétonnage à basses températures.

Application:

Incorporé au béton afin de garantir le bétonnage pendant l'hiver et même pour les prévisions de températures basses. Il permet aussi le décoffrage rapide d'éléments contenant le béton et l'adjuvant sous les conditions de températures normales.

Propriétés et avantages:

POUR PERMETTRE LE BETONNAGE A BASSES TEMPERATURES LA RESISTANCE MECANIQUE N'EST PAS ALTEREE POUR ACCELERER LA PRISE ET AUGMENTER LES RESISTANCES

Préparation de la surface:

Non applicable.

Mode d'emploi:

- Ajouter à l'eau du mélange dans la proportion de 0.5 kg d'eau pour chaque sac de ciment.
- Mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène.
- Il faut éviter l'accumulation de givre et de gel dans l'eau.
- Le mortier ou béton formé doit ensuite être protégé de l'intempérie à l'aide de plastiques ou autres éléments qui évitent la perte de chaleur.
- La température du béton ne doit jamais être inférieure à 5°C.
- Pendant l'utilisation de l'adjuvant HELAIS, il faut respecter toutes les normes afin de garantir l'obtention d'un béton de qualité.

Caractéristiques Techniques:

Densité: 0,8 kg/lit

Aspect: Produit en poudre.

Performance:

0,5 kg par sac de ciment (35 à 50 kg).

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans dans un endroit frais et sec, sous des températures modérées.

Présentation:

:: 0.5 Kg



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECCION GENERAL
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbphenin.com
www.hbphenin.com

DIRECCION COMERCIAL
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61