

**Description:**

FLUIS R est un adjuvant super-fluidifiant qui permet d'obtenir et de maintenir la fluidité des bétons pendant de longues durées de temps.

**Application:**

Idéal pour obtenir des bétons caractérisés par une haute résistance, pour les mises en oeuvre qui requièrent des délais supérieurs. Il est ainsi formulé pour maintenir la manœuvrabilité des mortiers et bétons pour les temps prolongés. Il permet une meilleure mise en place à hautes températures.

**Propriétés et avantages:**

MEILLEURE MANIABILITE POUR LES TEMPS PROLONGES POUR AMELIORER LES PROPRIETES DES MORTIERS ET BETONS POUR ATTEINDRE DES FINITIONS EXCELLENTES

**Préparation de la surface:**

Non applicable.

**Mode d'emploi:**

- FLUIS R agit comme réducteur d'eau en l'ajoutant à l'eau dans la proportion de 0.5 à 1.5% du poids du ciment.
- Utilisé pour le bétonnage à hautes températures en incorporant l'adjuvant au final du mélange dans une proportion de 0.5 à 1.5%, en malaxant pendant une minute, par rapport à chaque mètre cube de béton.

**Caractéristiques Techniques:**

Aspect: Liquide marrón

Densité: 1,04 kg/l

Contenu en solides: Environ 32%.

pH: Environ 8.

**Performance:**

0,5 à 1,5% du poids du ciment.

**Nettoyage:**

Grands dosages d'eau pour le nettoyage des outils.

**Stockage:**

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 3 ans à l'abri des températures extrêmes et de l'intempérie.

**Présentation:**

.: 25 L

**Précautions**

Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION  
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,  
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECCION GENERAL  
Jonquet Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou  
contact@hbphenin.com  
www.hbphenin.com

DIRECCION COMERCIAL  
HBP New City  
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo  
Tél.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61