

**Description:**

FLUIS est un adjuvant liquide. Son utilisation en petites doses confère de la fluidité aux mortiers et bétons, ainsi que la diminution du rapport A/C afin d'augmenter les résistances mécaniques initiales et finales.

Application:

Idéal pour améliorer notablement la maniabilité pour ainsi garantir une bonne assise de bétons, permettant à la fois remplir les coffrages simples ou avec une densité de structure renforcée. Il garantit la diminution du rapport A/C et une maniabilité appropriée. Pour augmenter la résistance mécanique des bétons nouveaux et la résistance caractéristique. Pour accroître l'étanchéité des bétons, afin d'obtenir des bétons plus résistants à la diffusion de chlorures et à la carbonatation. L'adjuvant peut améliorer la finition des pièces de béton et sa compacité.

Propriétés et avantages:

FLUIDITE EXCELLENTE POUR ACCELERER L'ACQUISITION DE RESISTANCES POUR AMELIORER LA DURABILITE POUR AMELIORER L'ETANCHEITE

Préparation de la surface:

Non applicable.

Mode d'emploi:

- FLUIS est prêt pour l'emploi. Ajouter directement au mortier ou béton avec l'eau du mélange dans une proportion variable de 0.5% à 3% du poids du ciment (0.25-1.5 l pour chaque sac de ciment de 50 kg). Pour atteindre l'effet réducteur, il faut ajouter l'eau en humidifiant la pâte préalablement avec 50-70% d'eau. Il ne faut pas ajouter FLUIS sur la pâte en sec pour ne pas altérer ses effets considérablement.

- L'incorporation de l'adjuvant permet une hydratation complète du ciment.

- Incompatible avec ACELERAIS, FIAIS, CEMRAIS ou produits similaires.

Caractéristiques Techniques:

Densité: 1,10 Kg/L \pm 0,1.

Aspect: Liquide marron

Performance:

0,250 à 1,500 l par sac de ciment (35 à 50 kg).

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 3 ans à l'abri des températures extrêmes et de l'intempérie, dans un endroit frais et sec.

Présentation:

: 5 L

25 L

20 L



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61