



Description:

HIDAIIS est un produit en poudre mélangé avec du ciment Portland dans les mortiers et bétons. Il confère ainsi d'excellentes propriétés hydrofuges en garantissant l'étanchéité, sans altérer les autres propriétés. Exempt de chlorures.

Application:

Idéal pour son utilisation dans le béton armé qui se trouve dans les fondations, les galeries et tunnels souterrains, les quais, les docks etc. Pour garantir l'étanchéité des enduits dans les piscines, des bassins, des façades, des murs extérieurs, des structures préfabriquées etc.

Propriétés et avantages:

POUR AMELIORER L'ETANCHEITE CONSIDERABLEMENT PROPRIETES MECANIKES INALTEREES ADHERENCE INALTEREE POUR PERMETTRE LA TRANSPARATION DU MUR

Préparation de la surface:

Non applicable.

Mode d'emploi:

-Ajouter HIDAIIS au mortier de ciment et agrégats en sec, en mélangeant jusqu'au moment d'obtenir une pâte homogène, dans une proportion de 2% du poids du ciment (1 kg de HIDAIIS pour chaque 50 kg de ciment).

-Il faut finalement ajouter de l'eau jusqu'à obtenir la consistance souhaitée (ne pas incorporer HIDAIIS à l'eau étant donné que l'adjuvant montre une répulsion à l'eau).

-Utiliser des mortiers et bétons riches en ciment, sable de rivière lavée ou agrégats de quartz de granulométrie entre 0 à 2 mm et courbes granulométriques continues.

Caractéristiques Techniques:

Densité: 0,85 ± 0,10 g/cc.

Couleur/s: blanco.

Performance:

1 kg par sac de ciment (35 à 50 kg).

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri de l'intempérie, sous des températures et humidité relative modérées, dans un endroit frais et sec.



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61