



enduits et mortiers speciaux micro béton sans rétraction Hormipavi

Description:
Produit spécialement formulé de liants à base de ciment, d'agrégats spéciaux et d'additifs à mélanger avec de l'eau afin de conférer une consistance fluide pour le coulage du produit. Une fois durci, le produit ne présente aucun retrait et possède une haute résistance mécanique.

Application:
Utilisé pour la pose de dalles de bouches d'égout, de dalles d'orifices d'écoulement dans les pavements en béton comme en asphalte, en garantissant une mise en place facile et solide.

Propriétés et avantages:
AUTONIVELANT RESISTANT BONNE ADHERENCE APPLICATION FACILE

Préparation de la surface:
Le support d'application doit être propre et résistant et exempt de poussière, de graisses, d'huiles et de fibres particules, étant légèrement humide en cas de bétons.

Mode d'emploi:
-Mélanger avec de l'eau dans une proportion de 4 litres d'eau avec 25 kg du produit.
-Mélanger par voie manuelle ou avec un agitateur électrique de faible vitesse (300 à 500 tpm)
-Dès le mélange, verser dans la cavité.
-Eviter le gel, la température basse, la neige etc.
-Dans tous les cas, il est important de curer de manière appropriée.

Caractéristiques Techniques:
Absorption d'eau: environ 16%
Adhérence: > à 2,5 kg/cm²
Capillarité: Couleur/s: gris
Densité de durcissement: environ 1,95 g/cc
Densité en masse: environ 2,15 g/cc
Densité en poudre: 1,35 g/cc
Résistance à la compression: > 600 kg/m²
Résistance à la flexion: > 80 kg/m²
Rétention d'eau: > 97 %

Performance:
20 kg/m² par cm d'épaisseur.

Nettoyage:
Nettoyer abondamment avec de l'eau lorsque le matériau est encore frais.

Stockage:
Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an à l'abri de l'intempérie et des températures extrêmes.

Présentation:
.: 25 Kg



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbphenin.com
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61