



enduits et mortiers speciaux micro béton sans rétraction Hormitix

Description:

Micro béton à base de ciment, thixotrope et sans retrait, composé de granulométries comprises entre 0 et 3 mm, en offrant des résistances mécaniques finales élevées.

Application:

Pour renforcer et réparer les structures en béton. Réparation et remplissage de cavités et pour renforcer et réparer les pavages en béton. Appliquer entre 20 et 50 mm de couche d'épaisseur. Maintenir les joints de retrait du pavage utilisé comme base dans une dimension maximum de 5 x 5 m (les joints doivent coïncider avec les existantes).

Propriétés et avantages:

RESISTANCES ELEVEES MISE EN PLACE FACILE THIXOTROPE

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, solide, uniforme et légèrement humide, exempt de graisses, d'huiles et de poussière.

Mode d'emploi:

-Il faut garantir l'assainissement du support et l'humidifier légèrement.

-Mélanger HORMITIX manuellement ou par voie mécanique. Dans tous les cas, le récipient doit être propre. Mélanger avec 16% d'eau de gâchage pour obtenir une pâte.

-Procéder à l'application du micro béton avant le délai du temps ouvert (30 minutes) en utilisant une truelle ou outil approprié.

-HORMITIX peut être mélangé mécaniquement.

-Il faut couper les joints de retrait dès les 24 heures après la réalisation du pavage.

-Il faut procéder à un séchage approprié d'HORMITIX.

Caractéristiques Techniques:

Résistance à la flexion: > 65 kg/cm²

Résistance à la compression: > 450 kg/cm²

Densité en poudre: 1,350 ± 0,050 g/cc.

Densité en masse: 2,000 ± 0,050 g/cc.

Composition: agrégats de quartz, adjuvants spéciaux et liant de ciment P-45 A.

Absorption d'eau: 16 ± 2%

Adhérence: > 2,5 kg/cm²

Couleur/s: gris cemento.

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri de l'intempérie, des températures extrêmes, de la pluie et du gel, dans un endroit frais et sec.

Présentation:

.: 25 Kg



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61