



# enduits et mortiers speciaux mortiers de joints Morpi base cal

## Description:

Mortier spécial pour la maçonnerie en général, blocs, briquettes et pierre. Formulé base d'agglomérés spéciaux, d'agréats sélectionnés, de charges minérales et d'adjuvants entre autres.

## Application:

Afin de garantir l'assise de la maçonnerie de blocs en béton et briquettes. Aussi pour l'imperméabilisation des murs en briquettes. Utiliser dans les joints des murs et façades en pierre.

## Propriétés et avantages:

EXCELLENTE MANOEUVRABILITE PREDOSE BONNES PROPRIETES MECANQUES PROPRIETES IMPERMEABLES EXCELENTE ADHERENCE THIXOTROPE

## Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre et légèrement humide, exempt de poussière, de libres particules, de graisses et d'huiles.

## Mode d'emploi:

- Dans un récipient propre, mélanger MORPI avec de l'eau jusqu'à l'obtention de la consistance souhaitée, dans une proportion de  $25 \pm 2\%$  d'eau.  
- Appliquer à la truelle comme un mortier conventionnel, en permettant l'application d'une seconde couche, l'imperméabilité ainsi qu'un grand effet décoratif.

## Caractéristiques Techniques:

Absorption d'eau:  $25 \pm 2\%$   
Densité en poudre:  $1,400 \pm 0,05$  g/cc.  
Densité en masse:  $1,800 \pm 0,05$  g/cc.  
Densité de durcissement:  $1,700 \pm 0,05$  g/cc  
Capillarité: Rétention d'eau:  $>97\%$   
Adhérence:  $> 3$  kg/cm<sup>2</sup>  
Résistance à la compression:  $> 100$  kg/cm<sup>2</sup>  
Résistance à la flexion:  $> 35$  kg/cm<sup>2</sup>  
Couleur/s: gris, ocre, negro et autres couleurs sur demande.

## Performance:

10 à 15 kg par m<sup>2</sup> de mur.

## Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

## Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri de l'intempérie, dans un endroit frais et sec.

## Présentation:

:: 25 Kg



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION  
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,  
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE  
Jonquet Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou  
contact@hbpenin.com  
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE  
HBP New City  
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo  
Tél.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61