



Enduits et mortiers speciaux mortiers de restaurations Rocamol granitico

Description:

ROCAMOL GRANITICO est un produit à base de roche moulue, de ciment, de chaux, d'additifs et de colorants. Utilisé dans le revêtement imitant la pierre naturelle comme le granit et aussi pour imiter la pierre dans les restaurations et les constructions.

Application:

Utilisé pour imiter la pierre existante en ce qui concerne la couleur et la construction qui requièrent la restauration ou pour réaliser des revêtements uniques combinés avec la pierre ou complémentaires à la pierre.

Propriétés et avantages:

TRES SIMILAIRE A LA PIERRE NATURELLE EXCELLENTE PROPRIETES MECANIQUES TRES APPROPRIEE POUR LA RESTAURATION AINSI QUE POUR LES NOUVEAUX OUVRAGES

Préparation de la surface:

Le support pour les nouveaux ouvrages ou la restauration doit être propre, solide, résistant et légèrement humide, exempt de graisses, d'huiles et de substances contaminantes.

Mode d'emploi:

-Mélanger ROCAMOL GRANITICO avec de l'eau dans la proportion de 180 cc d'eau par kg de produit (4 à 5 lts d'eau par kg de ROCAMOL GRANITICO).

-Mélanger manuellement ou avec agitateur électrique (300 - 400 tpm) et truelle hélicoïdale.

-Etendre le mélange avec une truelle ou une petite truelle en fonction des zones à recouvrir. Régler et gratter avec une truelle spéciale.

-Pour réaliser la texture et couleur de la pierre, procéder à l'application d'un traitement pour humidifier la pierre.

-Dans les cas de revêtements, marquer à l'aide de joints plastiques.

Caractéristiques Techniques:

Absorption d'eau: $18 \pm 2\%$

Adhérence: $> 4 \text{ kg/cm}^2$

Couleur/s: En fonction du nuancier.

Densité en masse: $1,850 \pm 0,05 \text{ g/cc}$

Densité en poudre: $1,400 \pm 0,05 \text{ g/cc}$

Résistance à la compression: $>120 \text{ kg/cm}^2$

Résistance à la flexion: $> 50 \text{ kg/cm}^2$

Rétention d'eau: $> 98\%$

Performance:

18 à 22 kg/m² pour chaque 10 mm d'épaisseur.

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau lorsque le matériau est encore frais.

Au durcissement, nettoyer par voie mécanique.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans.

Présentation:

Pour 80 kg.: 80 Kg

Pour 240 Kg.: 80 Kg

Pour 480 Kg.: 80 Kg



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbphenin.com
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61