



enduits et mortiers speciaux revetements mortiers à chaux Revogacal

Description:

Enduit à la chaux conventionnel constitué d'un mortier sec en poudre et coloré.

Application:

Utilisé dans la restauration et la décoration, en intérieurs et extérieurs. Comme finition à grand effet esthétique sur les façades protégées convenablement avec REPAIS pour l'imperméabilisation totale.

Propriétés et avantages:

MANOEVRABILITE EXCELLENTE BONNE RESISTANCE ASPECT ESTHETIQUE EXCELLENT

Préparation de la surface:

Le support doit être résistant et stable, exempt de graisses, de champignons, de peintures, de poussière etc, étant légèrement humide avant l'application de REVOGACAL.

Mode d'emploi:

-Mélanger avec de l'eau dans une proportion de 20+/-2% d'eau, en poids. Laisser reposer 10 minutes avant son application.

-Etaler le mortier à la chaux sur le parement (légèrement humide) au moyen d'une truelle jusqu'à obtenir une couche de 5 à 10 mm d'épaisseur, en fonction du type de finition souhaitée. Utiliser la règle ensuite pour effectuer la finition avec différentes techniques.

LISSEE A LA TRUELLE: Lisser à la truelle en laissant le mortier lisse avec une truelle, éponge etc.

LISSE: Une fois la truelle est utilisée et le produit a durci suffisamment, procéder au lissage avec une truelle en acier inoxydable en exerçant de la pression avec le tranchant de la truelle.

GRATTEE: Lorsque le mortier est suffisamment endurci, passer le racloir ou le grattoir. ENDUIT A LA MADRILEÑA: Consiste d'effectuer un enduit lisse avec une finition lavée et suivi d'application de peinture sur la dernière couche, la texture réalisée avec un petit pinceau et dépeçage de la pierre. Tracer avec une peinture tempérée, en laissant la couche supérieure fraîche pour garantir la prise avec la peinture et ainsi obtenir l'adhérence. ENDUIT A LA CATALANA: Réaliser la texture sur la dernière couche de REVOGACAL et la texture de la pierre sur le produit frais à l'aide de règles, toujours avant la prise du mortier. Un relief est ainsi formé dans le mortier en laissant la finition texturée sur la pierre. Une fois le dépeçage est réalisé, il est possible d'utiliser une petite truelle pour obtenir une imitation de bossages de structures en pierre. La finition est obtenue avec un racloir. ENDUIT DE FAUX BRIQUES: Utiliser deux couches de REVOGACAL en différentes couleurs en laissant apparaître le pigment sur la couche inférieure, laissant ainsi les cordeaux en une couleur différente à la superficie. ENDUIT POINÇONNE: Ces enduits sont constitués de deux couches de REVOGACAL en différentes couleurs afin d'obtenir une texture sur la superficie de l'enduit, en deux couleurs et avec relief, en les laissant deux parements à différent niveau. Poser le patron sur le parement et utiliser un crochet pour découper la première couche de l'enduit. ENDUITS DECORES: Ces enduits sont similaires aux antérieurs. Réaliser le même procès préalable en remplissant les perforations réalisées dans le parement avec un enduit d'une autre couleur. Ne pas appliquer à des températures ni inférieures à 5°C ni supérieures à 35°C En cas il fait chaud, humidifier l'enduit 24 heures après l'application

Caractéristiques Techniques:

Composition: Chaux éteinte (aérienne), agrégats calcaires et silices de granulométrie contrôlée, pigments minéraux et additifs organiques et inorganiques.

Densité en poudre: 1.15 gr/cm³ ± 0.05

Densité en masse: 1.95 gr/cm³ ± 0.05

Absorption d'eau: 20 ± 2%

Adhérence: > 0,5 N/mm²

Résistance à la compression: > 30 kg/cm²

Résistance à la flexion: > 10 kg/cm²

Couleur/s: blanco et autres couleurs sur demande.

Performance:

1,2 kg par m² en couche de 1mm.

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans.

Présentation:

: 25 Kg

Précautions d'emploi:

R36/37/38 -- Irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires.

S2 -- Maintenir hors de la portée des enfants.

S8 -- Maintenir le récipient dans un endroit sec.

S24/25 -- Eviter le contact avec les yeux et la peau.

S26 -- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

S37/39 -- Utiliser les gants appropriés et la protection pour les yeux et le visage.



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61