



gamme navale

brevet

Patente af-sp sirena ii

Description:

PATENTE AF-SP SIRENA II est une peinture anti-incrustante et auto-polisseuse à base de résines acryliques. La durabilité dans l'épaisseur recommandée est d'environ un an, en augmentant l'épaisseur recommandée pour augmenter la durabilité. Chaque 6,25 micron correspondent à environ un mois de durabilité.

Application:

Pour tous les types d'embarcations en haute mer.

Propriétés et avantages:

Préparation de la surface:

En cas de sablage, vérifier nos systèmes. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un produit de scellement. Il est possible d'appliquer directement sur la peinture existante, toujours en lavant avec de l'eau douce préalablement.

Mode d'emploi:

-Exclusivement avec notre système Airless.

-L'utilisation de solvant n'est pas nécessaire. En cas exceptionnel, utiliser DISOLUAIS jusqu'au 3%.

Caractéristiques Techniques:

Aspect: Satinado

Contenu solide en volume: 39%

Densité: rojo: 1,57 Kg/L \pm 0,05 à 20 °C blanco: 1,35 kg/L \pm 0,05 à 20 °C

Viscosité: rojo: 6000 \pm 2000 mPa.s à 20 °C blanco: 4600 \pm 1400 m Pa.s à 20 °C

Point d'inflation: 25 °C (TAG fermé)

Sec au toucher: Sec pour repeindre: 6 heures à 20°C, 65% Humidité Relative.

Finesse: 27,5 \pm 2,5 micron.

-: Les composants de PATENTE AF-SP SIRENA II sont basés sur les matières premières totalement écologiques, ce qui évite la contamination de la faune et la flore marine.

Performance:

6 à 8 m² par l en couche de 40 micron.

Nettoyage:

Nettoyer avec notre solvant DISOLUAIS N.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an au maximum dans un endroit frais et sec.

Présentation:

.: 0.75 L

4 L

20 L

Précautions d'emploi:

R20/21 -- Nocif par inhalation et au contact avec la peau.

R36/38 -- Irritant pour les yeux et la peau.

S25 -- Eviter le contact avec les yeux.

S46 -- En cas d'ingestion, consulter un médecin immédiatement (si possible, montrer l'étiquette ou l'emballage).



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61