



**Description:**

Tissu de fibre minérale (fibre de verre) utilisé pour renforcer les mortiers à base de ciment ou acryliques. Ce produit est résistant à l'alcalinité des matériaux à base de ciment.

**Application:**

Pour renforcer les mortiers, peintures et pour bloquer les fissures et fentes etc.

**Propriétés et avantages:**

STABILITE DIMENSIONNELLE EXCELLENTE RESISTANCES MECANIQUES EXCELLENTE RESISTANCE CHIMIQUE

**Préparation de la surface:**

Non applicable.

**Mode d'emploi:**

Placer le tissu dans le centre du produit (mortier plastique, mastic etc) afin de le renforcer. Il faut bourrer le fibre de verre à l'aide d'une truelle crantée, en chevauchant les lamines dans une épaisseur de 5 cm. Pour les fentes et les fissures, il est recommandé de garantir un double renforcement de la zone affectée. Le double renforcement est nécessaire dans les linteaux et les jambages.

**Caractéristiques Techniques:**

Couleur/s: blanco

-: Poids: 109 gr/m<sup>2</sup>

-: Résistance mécanique: 200 daN/5 cm

-: Ouverture de la maille: 1\*1 o 10\*10 (en fonction du type).

Fibre de verre

**Performance:**

1,05 m<sup>2</sup> par m<sup>2</sup>.

**Nettoyage:**

Non applicable.

**Stockage:**

Dans ses rouleaux originaux, le produit se conserve à durée indéterminée à l'abri des températures extrêmes et de l'intempérie.

**Présentation:**

TEJIAIS 5: Rouleaux 50 x 1 m de 80 gr/m<sup>2</sup>: 50 m<sup>2</sup>

TEJIAIS 1 : Rouleaux 50 x 1 m de 58 gr/m<sup>2</sup>: 50 m<sup>2</sup>

TEJIAIS 10: Rouleaux 50 x 1 m. de 120 gr/m<sup>2</sup>: 50 m<sup>2</sup>



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION  
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,  
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE  
Jonquet Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou  
contact@hbphenin.com  
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE  
HBP New City  
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo  
Tél.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61