



**Description:**

Produit mono composant au chlorocaoutchouc pur combiné avec des pigments minéraux stables à la lumière. Idéal pour le traitement anti-poussière sur les supports en béton.

**Application:**

Comme finition sur les plaques de fibrociment et supports en béton.

**Propriétés et avantages:**

DURABILITE EXCELLENTE BONNE RESISTANCE A L'INTEMPERIE EXCELLENTE RESISTANCE A L'USURE ANTI-POUSSIERE APPLICATION FACILE

**Préparation de la surface:**

Le support d'application doit être propre, sec, solide, exempt de graisses, d'huiles, de peintures incompatibles et de libres particules.

**Mode d'emploi:**

-Appliquer une passe d'IMPRIMAIS, d'IMPRIDUR ou TAIS dilué au 50% avec DISOLUAIS sur le support sain (supports poreux).

-Une fois la couche d'impression est sèche, appliquer autant de couches de TAIS nécessaires en utilisant une brosse, un rouleau ou un pistolet (en diluant avec DISOLUAIS).

**Caractéristiques Techniques:**

Densité: 1,47 Kg/L ± 0,07

-: Pour éviter l'érosion et la formation de poussière (anti-poussière).

-: Pour augmenter la résistance du support à la friction, à l'abrasion, aux eaux agressives et produits chimiques.

-: Les pigments sont stables à la lumière.

Viscosité: 8.000 ± 4.000 m Pa.s

Sec au toucher: 3 heures.

Couleur/s: Blanco, verde, rojo teja, gris, negro et translúcido.

**Performance:**

3 m2 par l.

**Nettoyage:**

Nettoyer avec notre solvant gras DISOLUAIS.

**Stockage:**

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an à l'abri des températures extrêmes et de l'intempérie.

**Présentation:**

**Verde y Translucido:** 0.75 L, 4 L, 20 L

**Amarillo, Blanco, Gris, Negro et Rojo Teja:** 0.75 L, 4 L, 20 L

**Précautions d'emploi:**

R10 -- Inflammable.

R20 -- Nocif par inhalation.

R38 -- Irritant pour la peau.

S21 -- Il ne faut pas fumer pendant son utilisation.

S23 -- Ne pas respirer les gaz, fumées, vapeurs, aérosols...

S27 -- Enlever les vêtements contaminés ou éclaboussés.

S36 -- Utiliser les vêtements de protection appropriés.

S45 -- En cas d'accident ou malaise, consulter un médecin immédiatement et montrer l'étiquette ou l'emballage.



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION  
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,  
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@tais.es



DIRECTION GÉNÉRALE  
Jonquet Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou  
contact@hbphenin.com  
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE  
HBP New City  
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo  
Tél.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61