



## xylazelMetal

### Apprêt Multi-adhérent

#### 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

##### Type de produit

Apprêt base aqueuse pour assurer une bonne adhérence des peintures de finition sur des métaux non ferreux. Possède également une excellente action antirouille sur le fer et l'acier.

##### Caractéristiques

Une seule couche suffit  
 Séchage rapide (6 heures pour la peinture de finition)  
 Excellente brossabilité  
 Très grand rendement (16 m<sup>2</sup>/litre)  
 Très faible odeur  
 Base aqueuse

##### Champs d'application

Sur aluminium, chrome, laiton, cuivre, acier inoxydable, métal galvanisé et tout autre métal non ferreux.

**Couleur :** Rouge rouille

**Contenance des récipients :** 750 ml et 4 litres.

#### 2. DONNÉES TECHNIQUES

**Séchage dans des conditions normales** 6 heures

##### Conditions idéales d'utilisation

**Température :** Entre 8 et 30°C  
**Humidité relative maximale :** 85%

##### Épaisseur de couche sèche recommandée

**Couche pour l'action adhérente :** 30 microns  
**Couche pour l'action antioxydante:** 60 microns

##### Adhérence

**Selon norme** 1 BS 3900 E6

**Rendement** 16 m<sup>2</sup>/litre

##### Résistance à la température

**Usage intermittent :** de -30°C à 150°C  
**Usage continu :** 80°C maximum

**Nettoyage des ustensiles** À l'eau

#### 3. MODE D'EMPLOI

##### Préparation des surfaces

La surface doit être propre et sans saleté, particules détachées, poussière, graisse, huile ou sels.

Enlever la peinture écaillée à l'aide d'une brosse métallique ou d'un papier de verre.

Nettoyer la surface avec un détergent dilué, rincer à l'eau propre puis laisser sécher.

##### Application

Bien remuer le produit avant utilisation. D'ordinaire, l'application d'une couche suffit pour obtenir l'épaisseur de couche recommandée (30 microns secs).

##### Application à la brosse

Appliquer une couche et laisser sécher 6 heures avant d'appliquer la finition.

##### Application au pistolet

Il n'est pas nécessaire de diluer. Régler la pression de l'air à 25/35 psi ainsi que la largeur de l'éventail et le débit. Appliquer 1 couche.

##### Application de la finition

La finition peut être directement appliquée sur Xylazel Métal Apprêt Multi-adhérent une fois sec.

Xylazel Metal Apprêt Multi-adhérent est compatible avec la plupart des peintures de finition de base aqueuse ou de solvant, telles qu'alkydes, alkydes modifiées, nitrocellulosiques, vinyliques à base de solvant, uréthanes ou époxy. Pour obtenir les meilleurs résultats, utiliser Oxirite Émail Métallique. On recommande d'effectuer un test préalable pour vérifier la compatibilité de la finition.

#### 4. QUALITÉ ET GARANTIE DE QUALITÉ. EFFICACITÉ

Ce produit a été développé avec une qualité et fiabilité maximales en respectant les plus hauts standards de fabrication et de contrôle de ses propriétés.

Il s'agit d'un produit hautement efficace qui possède des caractéristiques innovantes grâce à sa fabrication soignée et à ses matières premières exclusives qui lui confèrent d'extraordinaires prestations. Xylazel, S.A. garantit la qualité du produit, son efficacité et sa durée, à condition de respecter toutes les spécifications indiquées sur la présente fiche technique.

#### 5. INDICATIONS SPÉCIALES

Pour le stockage et la manipulation, les lois en vigueur de stockage et de transport relatives aux eaux et à l'air doivent être observées. Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C ni supérieures à 30 °C. Éviter que le produit prenne l'eau.

Les surfaces traitées ne doivent pas être en contact avec l'eau potable ni avec les aliments, et ne sont pas adaptées pour être continuellement immergées.

#### 6. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les données fournies sont des informations indicatives à caractère général qui offrent une description de nos produits et informent l'utilisateur sur leur application et emploi. Attendu que les conditions de travail et les matériaux associés sont très variés et différents, nous ne pouvons pas indiquer ici chaque cas individuel. En cas de doutes, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais ou de consulter notre service d'assistance technique. Nous répondons de l'invariable haute qualité de nos produits conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente et fourniture.

##### SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24  
 FAX: +34 986 34 64 24  
[a.villar@xylazel.com](mailto:a.villar@xylazel.com)  
[p.diaz@xylazel.com](mailto:p.diaz@xylazel.com)

**xylazel, s.a.**

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n

36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24

FAX: +34 986 34 64 17