



enduits et mortiers speciaux mortiers de réparation Moris capa fina

Mortier spécial pour la réparation et la restauration des structures en béton, à base de ciments spéciaux et liants de résistance et adhérence élevée.

Application:

Pour la réparation de structures en fines couches, réparation et restauration des structures en béton, réparations dans de petites épaisseurs, réparation d'arêtes, pour perfler les bords de joints de nouveau etc.

Propriétés et avantages:

APPLICATION FACILE RESISTANCE EXCELLENTE GRANDE ADHERENCE

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être sain, propre, exempt de graisses, d'huiles ou de substances qui pourraient nuire à l'adhérence.

Il faut humidifier les supports absorbants avant l'application du mortier.

Mode d'emploi:

-Mélanger avec de l'eau jusqu'à obtenir une consistance thixotrope. Mélanger par voie manuelle ou mécanique, en utilisant un agitateur électrique à faible vitesse dans ce dernier cas.

- Appliquer avec une truelle sur le support légèrement humide dans une couche fine qui ne doit pas dépasser 3 mm d'épaisseur. Appliquer des couches additionnelles pour obtenir des épaisseurs supérieures.

-Il faut laisser la couche précédente durcir avant l'application de la postérieure.

-Une fois réalisée l'application, après un délai d'au moins 72 heures, il est possible de peindre avec diverses peintures.

Caractéristiques Techniques:

Absorption d'eau: 35%

Adhérence: > 5 kg/cm²

Densité en masse: 1,9 kg/l

Densité en poudre: 0,85 kg/l

Résistance à la compression: > 200 kg/cm²

Résistance à la flexion: > 80 kg/cm²

Performance:

1,8 kg/m² par mm de couche

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau lorsque le matériau est encore frais.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri de l'intempérie.

Présentation:

Sacs: 20 Kg

Précautions d'emploi:

R36/37/38 -- Irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires.

S2 -- Maintenir hors de la portée des enfants.

S8 -- Maintenir le récipient dans un endroit sec.

S24/25 -- Eviter le contact avec les yeux et la peau.

S26 -- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

S37/39 -- Utiliser les gants appropriés et la protection pour les yeux et le visage.



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbphenin.com
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61