



# gamme navale peinture marines Rubber tais

## Description:

RUBBER TAIS est une peinture au chlorocaoutchouc présentant les propriétés suivantes:  
peinture antiacide, résistance à l'intempérie et au milieu marin, excellente résistance à l'eau et aux contaminants chimiques.

## Application:

Peinture spéciale pour les environnements marins.

## Propriétés et avantages:

### Préparation de la surface:

L'application de la peinture est appropriée sur le minium de chlorocaoutchouc. S'il n'y a pas de traitement préalable, la superficie doit être exempte de graisses, de poussière, de rouille ou d'autres contaminants.

### Mode d'emploi:

- Appliquer à la brosse ou au pistolet.
- Ne pas utiliser le système Airless.

### Caractéristiques Techniques:

Aspect: brillante  
Couleur/s: Blanco ou autres couleurs sur demande.  
Contenu solide en volume: 32%  
Densité: 1,2 Kg/L  $\pm$  0,05  
Point d'inflation: 25°C (TAG fermé)  
Sec au toucher: Viscosité: 155  $\pm$  25 s à 20°C. Coupe Ford: 4 mm.  
Finesse: 17,5  $\pm$  2,5 micron.

### Performance:

6 à 8 m<sup>2</sup> par l.

### Nettoyage:

Nettoyer avec notre diluant DISOLUAIS.

### Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans au maximum dans un endroit frais et sec.

### Présentation:

.: 0.75 L  
4 L  
20 L

### Précautions d'emploi:

- R10 -- Inflammable.
- R20/21 -- Nocif par inhalation et au contact avec la peau.
- R38 -- Irritant pour la peau.
- S15 -- Maintenir éloigné du feu.



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION  
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,  
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@tais.es



DIRECTION GÉNÉRALE  
Jonquet Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou  
contact@hbpenin.com  
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE  
HBP New City  
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo  
Tél.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61