



FOND

TRAITEMENT DE PROTECTION DU BOIS

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit

Apprêt incolore à base de solvant pour la protection préventive du bois contre les insectes, les champignons et l'humidité. Repousse l'eau. Régule la teneur en humidité du bois.

XYLAZEL FOND ne forme aucune couche. Le produit agit sur le pore ouvert.

Garantie de qualité

XYLAZEL, S.A. garantit la qualité du produit XYLAZEL FOND, son efficacité et durée, à condition de respecter toutes les spécifications indiquées sur la présente fiche technique.

Efficacité

XYLAZEL FONDO respecte la réglementation UNE-EN46 : Détermination de l'efficacité préventive contre les larves récemment écloses d'Hylotrupes bajulus après un test de vieillissement par évaporation UNE-EN73 et délavage UNE-EN84 pour le traitement superficiel. Respecte la réglementation EN113 : Détermination du seuil d'efficacité contre les champignons basidiomycètes xylophages sans Coriolus versicolor, après un test de vieillissement par évaporation selon EN84 pour un traitement superficiel.

Respecte la norme EN 152-1 : Détermination de l'efficacité préventive d'un traitement de protection du bois ouvré contre le bleuissement pour un traitement superficiel.

Caractéristiques

- XYLAZEL FOND offre une protection efficace du bois sans modifier sa couleur naturelle étant donné qu'il agit comme une couche d'apprêt de fond qui pénètre dans le bois pour garantir son efficacité.
- Application facile étant donné l'absorption rapide du produit dans le bois.
- Excellente capacité de fixation pour les protections de finitions, peintures et vernis.
- Inodore après séchage.
- Ne soulève aucune fibre du bois.

Usages

Traitement du bois superficiel pour des classes d'utilisation 1, 2, 3 (bois soumis à des humidifications intermittentes : menuiserie d'extérieur, etc.) par l'application superficielle d'un traitement contre les vers à bois et les champignons. Produit utilisé par un public général : récipients inférieurs à 2,5 L. Produit réservé à un personnel spécialisé : récipients supérieurs à 2,5 L. Utilisation par un public général : au pinceau. Utilisation de la part d'un personnel spécialisé : pinceau, immersion ou autoclave de pulvérisation.

Champs d'application

Toutes sortes de bois, massif ou contreplaqué, nouveau ou ancien, utilisé dans les charpentes (poutres, cintres, pergolas, etc.) ou la menuiserie d'atelier (encadrements, portes, fenêtres, revêtements, meubles, meubles de jardin, maisons en bois, clôtures, etc.). Peut être appliqué sur des bois secs (humidité jusqu'à 20 %). Idéal pour des bois d'extérieur en tant que protecteur préventif contre les vers à bois et les champignons. Peut également être appliqué sur du bois contreplaqué, aggloméré, etc.

Teintes de couleur

Incolore et transparent.

Dimensions des récipients

375, 750 ml et 2,5, 5 et 25 L.

2. DONNÉES TECHNIQUES

Densité à 20°C : 0,82 g/cm³

Viscosité : Très fluide

Point d'inflammation : >55°C

Séchage : Dans des conditions

normales, le temps de séchage de la surface est de 12 heures. Repeindre une fois écoulées 24 heures approximativement.

Sur des bois durs qui absorbent difficilement le produit et présentant un degré d'humidité ambiante élevé, le temps de séchage peut augmenter, ainsi que sur des bois tropicaux comme l'iroko (teck d'Afrique). Nous recommandons, lorsque cela soit jugé nécessaire, d'effectuer un essai avant de procéder à l'application définitive.

Comportement face à la corrosion

Ce produit n'attaque pas les métaux ni les verres. Il ne cause aucune oxydation.

Une fois sec, il peut être en contact avec des plastiques et des matériaux bitumineux.

3. MODE D'EMPLOI

Préparation

Enlever les restes de peinture et de vernis en décapant ou en polissant la surface à traiter. Nettoyer le bois vieux ou nouveau. Protéger correctement les plastiques et les matériaux bitumineux. Protéger les plantes.

Dose

- En tant que couche d'apprêt protectrice anti-bleuissement : 140 mL/m².

- En tant que protecteur contre les champignons de pourriture, les insectes et protection hydrofuge : 240 mL/m² en deux ou trois couches.



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B.P. : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Moro Militaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

Mode d'emploi

XYLAZEL FOND se présente prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué à d'autres produits. Il peut être appliqué au pinceau ou par immersion.

Pour obtenir une coloration avec XYLAZEL FOND, ajouter une quelconque couleur de lasure XYLAZEL.

Systèmes d'application

Bois nouveaux : pinceau ou immersion.

La couche d'apprêt avec XYLAZEL FOND et la première couche de peinture peuvent être passées en atelier avant d'amener le bois sur le chantier. Comme dans tous les cas, le bois doit être propre, sec et poncé.

Sur des bois vernissés et déjà peints : après avoir totalement éliminé les vieilles couches de peinture ou vernis, toutes les surfaces doivent recevoir une couche de XYLAZEL FOND. Sur des bois nouveaux, nous recommandons que l'application soit faite avant la pose du bois sur le chantier.

Traitements de finitions ultérieures

Ce produit peut être appliqué sur du bois protégé avec XYLAZEL FOND, sur la plupart des vernis et peintures, transparents ou pigmentés.

On conseille de passer les couches de finition au bout de 24-30 heures. Cependant, une attente plus longue pour l'application n'a aucune influence sur l'effet de protection de XYLAZEL FOND.

En cas de doutes, nous recommandons de réaliser un essai.

Fermer hermétiquement le récipient lorsque le produit soit partiellement fini.

Procéder à éliminer et détruire le récipient conformément à la réglementation en vigueur. Lorsque le produit est appliqué par immersion, le récipient, cuve ou baignoire doivent être couverts. Après utilisation, le liquide doit être retiré et remis dans son récipient d'origine.

Uniquement des récipients en acier ou fer non rouillés, recouverts d'une laque protectrice, doivent être utilisés.

Ne pas asperger les plantes avec ce produit.

Les ruches et les saunas ne doivent pas être imprégnés avec XYLAZEL FOND.

Propriétés et caractéristiques du bois traité

Une fois sec, le produit n'augmente pas l'inflammabilité du bois.

Le bois est protégé efficacement contre les champignons, les vers à bois et l'humidité.

Nettoyage des outils

Utiliser un DILUANT XYLAZEL, white spirit ou un produit similaire.

4. INDICATIONS PARTICULIÈRES

Information technique de sécurité

Ce produit contient des principes actifs biocides pour protéger le bois contre les champignons et les insectes xylophages (vers à bois).

Appliquer dans un lieu bien aéré jusqu'à la totale évaporation du solvant.

Utiliser le produit en respectant les instructions du fabricant.

Une utilisation indue peut nuire à la santé.

XYLAZEL dispose de fiches de données de sécurité incluant les indications de dangerosité, manipulation, sécurité et hygiène et de transport selon le D. R. 255/03.

Stockage et manipulation

Lors du stockage et de la manipulation, les lois en vigueur en matière de stockage et transport, relatives à l'eau et à l'air, doivent être respectées.

Ne pas stocker pendant longtemps à des températures supérieures à 30 °C.

Éviter que le produit prenne l'eau.

5. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les données fournies sont des informations indicatives à caractère général qui ne constituent pas une spécification. Elles offrent une description de nos produits et informent l'utilisateur de leur application et utilisation. Attendu que les conditions de travail et les matériaux associés sont très variés et différents, nous ne pouvons pas indiquer ici chaque cas individuel. Sur des supports sur lesquels vous ignorez le comportement du produit, nous vous recommandons d'effectuer un essai avant l'application définitive ou de consulter notre service d'assistance technique. Nous répondons de l'invariable haute qualité de nos produits conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente et fourniture.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
b.diaz@xylazel.com



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B.P. : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Millière à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRINO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17
www.xylazel.com

