



TOTAL IF-T

TRAITEMENT PROTECTEUR POUR LE BOIS

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit

Protecteur incolore du bois en dissolvant organique avec action préventive et curative face aux insectes xylophages et aux champignons de putréfaction et de bleuissement.

Spécialement formulé pour le traitement contre les termites.

Qualité

Xylazel Total est un produit de Xylazel.

Garantie de qualité

Xylazel, S.A. garantit la qualité du produit, son efficacité et sa durée, à condition que toutes les spécifications de cette fiche technique soient respectées.

Principes actifs

Dichlofluanide :

0,54% p/p équiv. à 0,443 g./100mL

Propiconazole :

0,60% p/p équiv. à 0,492 g./100mL

Cyperméthrine :

0,15% p/p équiv. à 0,123 g./100mL

Efficacité

Xylazel Total protège efficacement le bois de manière préventive contre les champignons de putréfaction, contre les insectes xylophages (vrillettes et termites). Il agit comme un protecteur curatif du bois.

Caractéristiques

Xylazel Total donne une protection efficace au bois, sans modifier sa couleur naturelle, puisqu'il y pénètre en imprégnation de fond, garantissant son efficacité.

- Très facile à appliquer.
- Absorption rapide du produit par le bois.
- Améliore l'adhérence et la durée des couches postérieures de produits de finition, en protégeant le bois longtemps.

Champs d'application

Sur tout type de bois, massifs ou contreplaqués, anciens ou neufs. Structure de bois, poutres, piliers, cintre, cadres, portes, fenêtres, persiennes, pergolas, clôtures, enclos, revêtements, meubles en bois, frises, moulures, plinthe, maisons et tout type d'élément en bois dont le taux d'humidité n'excède pas 20%.

Tons de couleur

Incolore transparente.

Conditionnement

750 mL et 5 L.

2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Densité à 20°C: $0,82 \pm 0,01$ g/cm³

Point d'inflammation: >55°C

Séchage

Le séchage de la surface dans des conditions normales est de 12 heures.

Séchage avant l'application de la 2^{ème} couche : 24 heures env.

Sur les bois durs qui absorbent difficilement le produit et avec un degré d'humidité environnementale élevé, le temps de séchage peut être plus long. Également sur les bois tropicaux, comme l'iroko (teck africain), le séchage peut être plus long. Nous recommandons, quand cela est jugé nécessaire, d'effectuer un

essai avant de procéder à l'application définitive.

Comportement face à la corrosion

N'attaque pas les métaux ni le verre. Ne provoque aucune oxydation.

Une fois sec, peut être en contact avec les plastiques et les matériaux bitumineux.

3. MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Appliquer sur des surfaces propres et sèches. Éliminer peintures et vernis, et poncer. Est présenté prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué avec des dissolvants, ni avec d'autres produits. Appliquer la dose recommandée en une ou deux couches, à la brosse, au trempé, ou par pulvérisation et injection.

Dose

- Préventif contre les insectes les vers à bois et les termites : 200 mL/m²

- Préventif contre les champignons de putréfaction et de bleuissement : 200 mL/m²

- Curatif contre insectes xylophages vrillettes et termites : 300 mL/m²

- Préventif/curatif contre termites: 200 mL/m

Systèmes d'application

Bois Neuf: Au pinceau, par pulvérisation ou au trempé. L'apprêt avec Xylazel Total le bois sur le chantier. Comme dans tous les cas, le bois doit être propre, sec et poncé.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
b.diaz@xylazel.com



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Moro Millière à côté de Toni Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel
xylazel.com



Gándaras de Prado - Budiño s/n
Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)
Telf.: 986 343 424. Fax: 986 346 240



Bois déjà vernis

Après l'élimination totale des anciennes couches de peinture ou de vernis, toutes les surfaces doivent être dûment imprégnées de Xylazel Total.

Traitements postérieurs

La majorité des vernis et peintures, transparentes ou pigmentées, peuvent être appliquées sur du bois protégé par du Xylazel Total.

Il est conseillé d'appliquer les couches de finition entre 24 heures et 30 jours. Toutefois, le retard dans l'application n'a pas d'influence sur l'effet protecteur de Xylazel Total.

En cas de doutes, nous vous recommandons d'effectuer des tests.

Fermer hermétiquement le pot lorsque le produit a été partiellement consommé.

Éliminer et détruire le pot, conformément à la législation en vigueur.

Lorsqu'il est appliqué par immersion, le récipient, le bac ou la baignoire doivent être recouverts. Après son utilisation, le liquide doit être retiré et remis dans le pot original. Seuls les récipients en acier ou en fer inoxydable, recouverts d'une laque protectrice doivent être utilisés.

Ne pas asperger les plantes.

Les ruches ne doivent pas être imprégnées de Xylazel Total.

Propriétés et caractéristiques du bois traité

Une fois le produit sec l'inflammabilité du bois n'augmente pas. Le bois reste protégé efficacement contre les champignons de putréfaction et les insectes xylophages.

Nettoyage et outils d'application
Diluant Xylazel ou White Spirit.
Broche, immersion, pulvérisation ou injection.

4. INDICATIONS SPÉCIALES

Information technique de sécurité
Doit être appliqué avec une bonne aération, en conservant celle-ci jusqu'à l'évaporation du dissolvant. Contient des principes actifs biocides pour protéger le bois des champignons de putréfaction et des insectes xylophages (vers à bois et termites).

Doit être appliqué avec une bonne aération, en conservant celle-ci jusqu'à l'évaporation du dissolvant.

Utiliser le produit, en tenant compte des instructions du fabricant.

L'utilisation inadéquate peut nuire à la santé.

XYLAZEL dispose de fiches de données de sécurité avec les indications de danger, manipulation, sécurité, hygiène et transport selon le D.R. 255/2003.

Stockage et manipulation

Pour le stockage et la manipulation, tenir compte des lois en vigueur de stockage et transport, celles qui se réfèrent aux eaux et à l'air. Ne pas stocker durant un temps prolongé à des températures

inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C. Éviter que le produit atteigne les eaux.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

5. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les informations fournies sont indicatives et à caractère général et ne constituent pas une spécification. Elles donnent une description de nos produits et informent l'utilisateur au sujet de leur emploi et application. Étant donné que les conditions de travail et les matériaux analogues sont très divers et différents, il nous est impossible d'aborder tous les cas individuels. Sur des supports où le comportement du produit est méconnu, réaliser préalablement un test avant l'application ou consulter notre Service d'assistance technique.

Nous répondons de la haute qualité invariable de nos produits, conformément à ce qui est stipulé dans nos Conditions de vente et d'approvisionnement.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
b.diaz@xylazel.com



DIRECTION GÉNÉRALE
Donquiel Face MTN Internet
Tel.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Moro Millaire à côté de l'École
Tel.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel
xylazel.com

Gándaras de Prado - Budiño s/n
Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)
Telf.: 986 343 424. Fax: 986 346 240

